PENECRYL ELASTIC

CEMENTGEBONDEN MORTELWEEKMAKER EN HECHTINGSVERBETERAAR

BESCHRIJVING

PENECRYL ELASTIC is een melkwitte vloeibare weekmaker en hechtingsverbeteraar voor mortels op cementbasis. PENECRYL ELASTIC is een waterige dispersie met een hoog gehalte aan vaste stoffen van een acrylaatester-styreen co-polymeer.

TOEPASSINGEN

PENECRYL ELASTIC wordt aanbevolen als een versterkend middel voor waterdichtmakende en herstellende mortels op basis van cement, en zorgt voor hyperelastische eigenschappen en verbeterde waterdichtmakende en verankerende resultaten.

VOORDELEN

Zorgt voor een hoge flexibiliteit en elasticiteit van mortels en pleisters op cementbasis, met betrekking tot de mengverhouding en het gebruik als additief van met de kwast aangebrachte waterdichting- of reparatieproducten op cementbasis.

Zorgt voor goed scheurherstel, hoge waterdichtheid en uitstekende hechtingseigenschappen van de mortels op beton, steen, metselwerk en andere cementgebonden ondergronden.

Als weekmaker van SEAL COAT (zie het SEAL COAT productinformatieblad) afdichtingsmiddel.

Het kan zowel onverdund als verdund met schoon water gebruikt worden in mengverhoudingen van 1:3 tot 3:1.

OPSLAG / HOUDBAARHEID

Indien goed bewaard op een droge plaats in ongeopende, onbeschadigde originele verpakking bij 5-35°C (41-95°F), is de houdbaarheid 12 maanden. Niet in direct zonlicht bewaren. NIET LATEN BEVRIEZEN.

VERPAKKING

PENECRYL ELASTIC is verkrijgbaar in kannen van 3,8 liter en emmers van 21,8 liter.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Toepassing:

Meng voor maximale elasticiteit en bescherming en voor het SEAL COAT Elastic systeem 22,7 kg SEAL COAT met 22,7 kg PENECRYL ELASTIC. Voor

hoge elasticiteit, meng 22,7 kg SEAL COAT met 12 kg PENECRYL ELASTIC. Meng zonder water toe te voegen met behulp van een mengboor en mengstaaf.

Zie ter indicatie de tabel Mengverhouding hieronder voor alle SEAL COAT systemen.

Mengverhouding:

1:3	2 kwarts (1,9 l) PENECRYL ELASTIC met 1,5 gallon (5,7 l) water
1:2	2 kwarts (1,9 l) PENECRYL ELASTIC met 1 gallon (3,8 l) water
1:1	2 liter PENECRYL ELASTIC met 2 liter water
2:1	1 gallon (3,8 l) PENECRYL ELASTIC met 2 quarts (1,9 l) water
3:1	1,5 gallons (5,7 l) PENECRYL ELASTIC met 2 quarts (1,9 l) water

Mengen:

Meng grondig vlak voor gebruik.

BIJZONDERE OVERWEGINGEN

- Niet gebruiken als hechtmiddel voor verticale, bovengrondse of structurele toepassingen of met snel uithardende cementgebonden producten.
- De aanbevolen minimum aanbrengtemperatuur is 10°C. De temperatuur moet minstens acht uur en bij voorkeur 24 uur na het aanbrengen van PENECRYL ELASTIC op of boven 10°C (50°F) blijven.
- Tijdens opslag mag het product niet in contact komen met metaal dat niet beschermd is tegen corrosie of non-ferrometalen.

INFORMATIE OVER VEILIG GEBRUIK

Buiten bereik van kinderen houden. Langdurig contact kan irriterend zijn voor huid en ogen. Bij contact de huid met veel water spoelen en een arts raadplegen. Draag beschermende handschoenen, een masker en een veiligheidsbril. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voordat u met dit product gaat werken.

Raadpleeg voor aanvullende informatie het veiligheidsinformatieblad op onze website www.penetron-benelux.be

GARANTIE: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garandeert dat de door haar vervaardigde producten vrij zijn van materiaalgebreken en zullen voldoen aan de formuleringsnormen en alle bestanddelen in hun juiste verhouding zullen bevatten. Indien een van de producten defect blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van PENETRON INTERNATIONAL, LTD. beperkt tot de vervanging van het defect gebleken materiaal en kan PENETRON INTERNATIONAL, LTD. in geen geval anderszins of voor incidentele of gevolgschade aansprakelijk worden gesteld. **PENETRON INTERNATIONAL, LTD. GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DEZE GARANTIE IS IN PLAATS VAN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES.** De gebruiker bepaalt de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

PENETRON INTERNATIONAL, LTD.
45 Research Way, Suite 203, East Setauket, NY 11733
(631) 941-9700 -info@penetron.com - penetron.nl